

Ficha de dados técnicos

Data da modificação: 07.10.2021 - Página 1/1

Spray de Cromo-Prata

**Revestimento altamente brilhante da superfície à base de alumínio**

O WEICON Spray de Cromo-Prata é um revestimento para superfícies de alto brilho.

Graças à composição específica e à pureza máxima dos pigmentos de metal, é conseguido um elevado grau de brilho.

O WEICON Spray de Cromo-Prata pode ser utilizado para protótipos e amostras, espelhados (por ex. refletores), na construção de feiras e exposições, em trabalhos de decoração apelativos e para o embelezamento visual de diferentes materiais.

Dados técnicos

Cor	alumínio, brilhante
Área de aplicação	no interior
Sem silicone	sim
Aglutinante	resina natural
Pigmento	pigmentos de alumínio em forma de plaquetas
Pureza dos pigmentos	aprox. 99,5% Al
Teor de metal, aproximado, na película seca	15 %
Peso específico	0,8 - 0,9 g/cm ³
Base recomendada	Spray de Zinco
Temperatura de aplicação +5 até +35 (temperatura ideal de aplicação +18 até +35) °C	
Espessura com aproximadamente 1,5 de camada cruzada	150 ml/m ²
Espessura da camada com aproximadamente 1,5 passagens transversais	10 -20 µm
Tempo aproximado de secagem a poeiras após	10 Min.
Tempo de endurecimento final aproximado após	4 -6 h
Pode ser pintado após	não pode ser pintada
Resistente à abrasão sim/não	não é resistente à abrasão
Corte transversal DIN 53151/ISO 2409	valor caract. do corte em grade GT 0 até GT 1
Ensaio de dobragem com mandril (DIN ISO 1519)	não apresenta fissuras
Pintura de acabamento	não é necessário

Nota

As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.

Validade	24 meses
Resistência à temperatura	-50 até +400 °C

Processamento

Agite até a esfera de mistura ser ouvida na perfeição. Pulverize uniformemente e transversalmente à temperatura ambiente (aproximadamente +20°C) e a 25 cm de distância da superfície. Pré-secagem em aproximadamente 10 minutos, secagem completa em aproximadamente 4-6 horas.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:

11103400-36 Spray de Cromo-Prata 400 ml